

ISO Façade Paint Oil reinforced



Description du produit



ISO Façade Paint Oil Reinforced est une peinture de façade à base d'eau intégralement ouverte à la diffusion avec huile siccatrice et algicides ajoutés contre l'encrassement de la surface. ISO Façade Paint Oil Reinforced a une excellente adhésion, et ce, même sur des surfaces difficiles, la vieille peinture et la chaux qui se sont incrustées. ISO Façade Paint Oil Reinforced est composée d'un matériau de remplissage et de pigments. Ainsi sa décomposition est très lente pour une surface autonettoyante. ISO Façade Paint Oil Reinforced a une durabilité de 10 ans à l'extérieur lorsqu'elle est appliquée correctement sur une surface convenable.

Application



ISO Façade Paint Oil Reinforced est utilisable à l'intérieur et à l'extérieur en tant que peinture de façade sur des surfaces minérales telles que le béton, le plâtre, la brique, le fibrociment, le béton cellulaire, les briques silico-calcaires, etc. Peut être employée par-dessus les surfaces nouvelles et les anciennes surfaces peintes contenant de la chaux et de la peinture incrustées. Il est important que la poussière, l'encrassement végétal, les écailles et les fissures soient complètement retirés/décapés avant toute application en utilisant une brosse dure ou un nettoyage haute-pression, à pression modérée afin de ne pas détériorer la surface. Avant toute application, la surface devra également être sèche. Diluez la peinture Façade Paint Oil Reinforced avec approx. 10 à 20% d'eau, particulièrement sur des surfaces très sèches et absorbantes : il est recommandé de peindre en deux couches pour obtenir les meilleurs résultats.

Données techniques



Structure: peinture de façade à base d'eau renforcée à l'huile avec pigments résistants à l'eau et matériau de remplissage résistant aux conditions météo
Couleurs: Sable, Ardoise pale, Gris clair, Gris Anthracite, Jaune clair, Blanc crème, Blanc
Conditionnement: 20 litres. **Brillance:** mat de brillance 5
Temps de séchage: approx. 1 – 2 heures à 20°C et 65 % HR, peut être recouvert après approx. 3 heures. **Application:** Brosse, rouleau et pistolet (taille de buse : 0,018 à 0,027") **Volume de la matière à sec:** selon la couleur et de la base approx. 1,4 kg/litre. VOV du produit : un maximum de 38 g/litre. **Capacité de couverture:** approx. 4 – 6 m²/litre Dilution : utiliser de l'eau ordinaire
Nettoyage: les outils etc. doivent être nettoyés dans de l'eau tiède savonneuse
Entreposage: dans un endroit sec à l'abri du gel, inaccessible aux enfants. **Règles de Sécurité pour la Peinture 93:** 00-1

Avantages

Une adhésion exceptionnelle

Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur

Durabilité de 10 ans à l'extérieur pour une application correcte sur une surface convenable.

Iso Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Danemark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com
www.isopaint.com



DANAK
Quality &
Environmental system
according to
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001
by
Det Norske Veritas,
Danmark A/S
Certification Dept.



ISO PAINT NORDIC A/S